



BIREYWAX OMW（触融蜡）

标准中文名称：地蜡，微晶蜡
INCI名：OZOKERITE, CERA MICROCRISTALLINA
CAS号：12198-93-5, 63231-60-7

性能参数

检测项目		技术指标
外观		半透明白色蜡状固体
熔点，℃		63-71
含油量，%		≤0.5
颜色，赛波特颜色号		≥+28
光安定性，号		≤4.0
针入度，25℃，1/10mm		13-20
运动粘度，100℃，mm ² /s		2.5-5.5
嗅味，号		≤0
机械杂质及水		通过试验
易炭化物		通过试验
稠环芳烃，紫外 吸光度/cm	280nm~289nm	≤0.15
	290nm~299nm	≤0.12
	300nm~359nm	≤0.08
	360nm~400nm	≤0.02
水溶性酸或碱		无

包装及储存:

20kg/箱。
请将本品储存于阴凉、干燥、通风的条件下，保质期3年。

免责声明：1.本资料仅限定为购买产品客户内部使用，不得用于维权、纠纷、司法等法律用途。2.使用者使用本产品应遵守行业相关法规。3.使用者有责任对产品特性、指标和配伍性等进行完整评估，根据情况自行决定其适用性，并对使用后果承担法律责任；使用者超范围使用、违规应用本产品或操作不当造成损失，由使用者自行承担责任。